

Disperzné lepidlo na drevo univerzálne

Titebond II Premium je vysokopevnostné vodeodolné lepidlo, ktoré spĺňa prísnu americkú normu ANSI / HPVA Typ 2. Lepí všetky vonkajšie drevené konštrukcie, vonkajšie a interiérový drevený nábytok.

Titebond II Premium poskytuje silnú počiatočnú lepiivosť v krátkej dobe, vysokú konštrukčnú pevnosť a vynikajúcu brúsiteľnosť. Ľahko použiteľné, netoxické, odolné proti poveternostným vplyvom. Lepidlo je možné ľahko očistiť navlhčenou handričkou alebo škrabkou.

Vlastnosti produktu

Vysokopevnostné vodeodolné lepidlo.

Vodovzdornosť (ČSN EN 204) D3.

Ideálny pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Dobre brúsiteľné a pretierateľné.

Vynikajúca odolnosť proti väčšine rozpúšťadiel.

Vhodné pre konštrukčné spoje.

Jednoduché čistenie vodou.

Fyzikálne vlastnosti

Typ Krízový prepojený polyvinyl-acetát

Skupenstvo Kvapalina

Farba Medovo krémová

Zaschnuté lepidlo Priesvitne žltá

Sušiny 48%

Viskozita (dynamická) 4.000 mPa/s

Trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu zakúpenia v dobre uzavretých nádobách do 24° C.

Obsiahnuté VOC 5,6 g/l (Obsah prchavých organických látok)

Hmotnosť/galón 4,12 kg (cca 1 kg/1 l)

Teplotná trieda* Približne 13°C.

Bod vzplanutia > 93,5°C.

Zamrazenie / rozmrazenie stabilné

pH 3,0

* Teplotná trieda indikuje najnižšiu odporúčanú teplotu, pri ktorej lepidlo, vzduch a materiály môžu byť v priebehu použitia, aby bola zaistená dobrá väzba.

Aplikačné pokyny

Teplota na použitie nad 13°C.

Otvorená montážna doba 5 minút (21°C./ 50% relatívna vlhkosť).

Celkový montážny čas 10-15 minút (21°C./ 50% relatívna vlhkosť).

Spotreba približne 1 l na 6 m² v jednej vrstve.

Povinný upínací tlak dostatočný pre tesný kontakt oboch dosadacích ploch (všeobecne, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) pre ihličnany, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi), pre stredne tvrdé drevo 1,2 -1,75 MPa (175-250 psi) pre tvrdé drevo).

Spôsob aplikácie plastové dozy s aplikačným hrotom pre jemné nanášanie, lepidlo môže byť vziať nanášané valčekom alebo štetcom.

Začistenie utrite vlhkou handričkou kým je lepidlo vlhké. Prípadne zoškrabnite a brúsnym papierom zbrusu zaschnutý prebytok.

Obmedzenie

Nie je určené pre nepretržité ponorenie vo vode. Nepoužívajte, ak je teplota lepidla alebo materiálu nižšia ako 13° C. Pri nižších teplotách môže dôjsť k zahusteniu lepidla. Miešaním obnovíte jeho pôvodnú podobu. Vzhľadom k rozdielom povrchu rôznych typov drevín je dobré vykonať test príslušnosti materiálov, ktoré budete lepiť. Prečítajte si Kartu bezpečnostných údajov.

Nevystavujte lepidlo mrazu.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAH DETÍ.

UPOZORNENIE

Dráždi oči a kožu. Obsahuje chlorid hlinitý. Nepreháňajte. Vyvarujte sa zasiahnutiu očí lepidlom, alebo dlhodobému kontaktu s pokožkou.

PRVÁ POMOC: Pri požití nevyvolávajte vracanie, kontaktujte lekára. V prípade zasiahnutia očí, je okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Umyte miesta kontaktu s pokožkou vodou a mydlom. Ak dráždenie kože alebo očí pretrváva, obráťte sa na lekára. Ďalšie informácie nájdete v karte kartu bezpečnostných údajov. UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAH DETÍ.

informácie o baleniach

Oj. kód	Balenie	Váha	EAN
123-5003	237 ml	290 g	037083050035
123-5005	946 ml	1,098 kg	037083050059

Norma ANSI / HPVA - testovanie Typ II:

Testovanie zahŕňa namáčanie spoje po dobu 4 hodín, ďalej pečenie pri teplote 49° C po dobu 19 hodín. Tento cyklus sa opakuje trikrát po sebe. Potom musí lepený spoj vydržať nenarušený a bez väd.

Výrobca:

Franklin International Inc
2020 Bruck Street
Columbus, Ohio USA 43207
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com

**Distribútor:**

IGM nástroje a stroje s.r.o.
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
V Kněživce 201, 252 67 Tuchoměřice
Tel: 220 950 910; www.igm.cz

